1675, HAGGERTY
DRUMMONDVILLE, QC
Téléphone : (819) 478-8408
Télécopieur : (819) 478-0199
Courriel : www.resisto.ca

FICHE TECHNIQUE
101006RCAN1F
Annule et remplace
100222RCAN4F

PROTECTEURS D'ASPHALTE

(Régulier / Professionnel / Contracteur)

Description :

Les ***PROTECTEURS D'ASPHALTE*** de ***RESISTOSEAL*** sont des enduits d'émulsion à base d'eau et de braie de houille.

Ils sont disponibles en trois différents grades (Régulier, Professionnel & Contracteur).

Ils sont utilisés pour prévenir les fissures et la détérioration des pavés asphaltés causées par l'usure, le gel, les déversements d'huile et d'essence, le sel, le soleil et la pluie.

Conditions d'application :

- Température d'application : 10 °C (50 °F) et plus.
- La surface doit être en bon état et bien nettoyée.

Conditionnement & Consommation :

- **Régulier :** Contenants de 15L
  Pouvoir couvrant : 20 m^2 à 49 m^2 (220 pi^2 à 530 pi^2)
- **Professionnel & Contracteur :** Contenants de 17L
  Pouvoir couvrant : 23 m^2 à 55 m^2 (250 pi^2 à 600 pi^2)

Note : Le pouvoir couvrant peut changer selon la porosité de la surface. Il est suggéré de tester au préalable sur une petite surface pour en déterminer le rendement.

Mode d'emploi :

- Réparer au préalable la surface à l'aide des produits d'entretien d'asphalte de la gamme ***RESISTOSEAL***.
- Bien mélanger le produit jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène.
- En débutant sur la partie la plus élevée de la surface à couvrir, verser le ***PROTECTEUR D'ASPHALTE*** en forme de rubans sur l'asphalte.
- Appliquer l'enduit à l'aide d'un rouleau ou d'un racloir (pour un résultat optimal) en prenant soin de ne pas laisser d'excédent de produit à la surface.
- Laisser sécher la surface de 24 à 48 heures et vérifier par la suite le durcissement du produit avant de permettre une circulation normale.

Précautions :

- Les produits de réparation de surface asphaltées doivent avoir eu une période de mûrissement suffisante (fermes et secs au toucher) avant de procéder à l'installation d'un ***PROTECTEUR D'ASPHALTE***.
- Pour de meilleurs résultats, ne pas appliquer le produit en plein soleil.
- Par température très chaude, arroser la surface au préalable avec de l'eau en prenant soin de ne pas laisser d'eau stagnante en surface lors de l'application.
- Éviter d'appliquer le produit s'il y a un risque de pluie, de taux d'humidité élevé ou de gel dans les 24 heures suivant l'application.
- Ne pas appliquer sur enduits à base d'asphalte ou de Gilsonite.
- La surface d'asphalte doit avoir une cure minimale d'au moins 15 jours avant l'application du ***PROTECTEUR D'ASPHALTE***.

Pour plus de détails, consulter la fiche signalétique.

Stockage :

- Température minimale de stockage : 10 °C (50 °F)
  Garder à l'abri du gel!
- Température maximale de stockage : 40 °C (104 °F).
- Entreposage : 12 mois dans son contenant original.

NOTE : RESISTO se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. En conséquence, toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.